



PRODUKTOVÝ LIST

Ochranný prostředek - Impregnace

Wetrok Imprasol

Impregnační prostředek na porézní obklady z přírodního a umělého kamene





Wetrok Imprasol



Hodnota pH (Koncentrát): -

Důležité obsažené látky:

hydrofobizační prostředek, konzervační prostředek

Doporučené dávkování:



Impregnace
v nezředěném stavu

**METHODS
finder**



POUŽITÍ

- k impregnaci obkladů z přírodního a umělého kamene
- k ošetření porézních, vysoce nasákavých podlahových krytin (hliněné dlaždice, pískovec, mramor, kabřinec, břidlice atd.)

VLASTNOSTI

- zlepšuje čisticí schopnost
- bezbarvý - transparentní
- ztěžuje pronikání nečistot
- obtížně odstranitelné

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- před použitím vyzkoušejte na nenápadném místě, protože výrobek může mírně změnit barvu povrchu
- Spotřeba: 20-50 g/m²
- Min. doba schnutí 24 h

RESPEKTOVAT

- před použitím dobře protřepejte
- není vhodný na podlahové krytiny citlivé na vodu a vlhkost (např. anhydrit), venkovní prostory a vlhké zóny
- nanášejte při teplotách 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 30-70 %

DOPORUČENÁ APLIKACE

Impregnace

Podlahová krytina musí být savá a absolutně suchá (zbytková vlhkost <3 %). Otřete prach z podlahové krytiny/vysajte ji nasucho.

Málo savé krytiny: Výrobek nanášejte na podlahovou krytinu po částech metodou postříku. Nanášejte jej rovnoměrně pomocí jednokotoučového stroje a červeného padu, dokud povrch nezbavíte přebytečného výrobku.

Velmi savé krytiny: Výrobek naneste nanášecím přístrojem nebo mopem na celý povrch, výrobek musí proniknout dovnitř.

Odstraňte přebytečný výrobek. Nechejte úplně vyschnout (minimálně 24 hod.). Zkontrolujte účinek impregnace vodou, v případě potřeby impregnaci opakujte.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.