



PRODUKTOVÝ LIST

Ochranný prostředek - Povrchové úpravy

Wetrok Polish

Mezi ochrannými prostředky specialista na dřevo





Wetron Polish

POUŽITÍ

- mezi ochrannými prostředky specialista na dřevo
- k ošetření dřevěných a dřevu podobných podlahových krytin (parkety, korek, urfen, dřevity cement atd.)

VLASTNOSTI

- na polymerové a voskové bázi
- matný až hedvábně matný
- difúze vodní páry zůstává zaručena
- vytváří leštěný ochranný/ošetřující film odolný vůči vodě
- lehce parfémovaný

RESPEKTOVAT

- před použitím dobře protřepejte
- nevhodný pro venkovní prostory a mokré zóny
- nanášejte při teplotách 15–25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 30–70 %
- před každým použitím se přesvědčte, zda je krytina pH neutrální

DOPORUČENÁ APLIKACE

Čištění sprejem (čisticími prostředky)

Odstraňte volné nečistoty, otřete prach/vysajte nasucho. Nastříkejte trochu čisticího prostředku a okamžitě jej zpracujte jednokotoučovým strojem a červeným padem kruhovými pohyby. Pad včas obraťte nebo vyměňte. V případě potřeby vyleštěte na sucho.

Nanášení (ochranná úprava)

Podlahová krytina musí být zbavena starých nátěrů, čistá a suchá (zbytková vlhkost <3 %, metoda CM). Otřete prach z podlahové krytiny/vysajte ji nasucho. Ochranný produkt nanášejte po úsecích ve 2 až 3 tenkých nátěrech. Mezi jednotlivými nátěry nechejte podlahu dobře vyschnout (min. 60 min.). V případě potřeby po úplném vyschnutí (2–3 dny) vyleštěte nasucho leštícím padem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chráňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.



Hodnota pH (Koncentrát): 7.5–8.5

Důležité obsažené látky:

polymery, vosky, pryskyřice rozpustné v alkáliích, rozpouštědlo, tenzidy, aromatické látky, konzervační prostředek

Doporučené dávkování:

 **Ochranný prostředek**
v nezředěném stavu

 **Čištění sprejem**
3 l/10 l

METHODS
finder

