



PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Beschichtungen

Wetrok Mepol Ohm

Die Schutzbehandlung für ableit-/leitfähige Bodenbeläge - mit langanhaltender Funktionalität





Wetrok Mepol Ohm



pH-Wert (Konzentrat): 8–9

Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, Lösungsmittel, Tenside, Konservierungsmittel, leitfähiges Additiv

Dosierempfehlung:



Schutzbehandlung
unverdünnt

METHODEN
Finder



EINSATZ

- die ableit-/leitfähige Schutzbehandlung
- zur Behandlung von leit-/ableitfähigen harten und elastischen Bodenbelägen
- langanhaltende Funktionalität auch bei regelmässiger Unterhaltsreinigung

EIGENSCHAFTEN

- erfüllt die Anforderung der Norm IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, sowie IEC/TS 60079-32-1 (getestet & zertifiziert durch akkreditierte Inspektionsstelle)
- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet

GUT ZU WISSEN

- Schutzschicht verbessert die (Ab)Leitfähigkeit des Bodens (gemäss Messung des Systemwiderstandes nach IEC 61340-4-5)
- Empfehlung der täglichen Reinigung staubbündend Wischen mit Masslin, bei Bedarf nasswischen mit Libero 1% oder Granufloor 1 Stick auf 20 L Wasser

ZU BEACHTEN

- vor Gebrauch gut schütteln
- vor Temperaturen <10°C schützen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- Unterhaltsreinigung nicht mit sauren Produkten (< pH 7) durchführen
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Beschichten (Schutzbehandlung)

Bodenbelag muss frei von alten Beschichtungen, sauber und trocken sein (<3% Restfeuchte, CM Methode). Bodenbelag staubbündend wischen/trocken saugen. Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen. Zwischen den Anstrichen Boden gut trocknen lassen (mind. 60 Min.). Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3Tage) mit Polierpad trocken polieren.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 15 Monate