



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Recubrimientos

Minatol Cira Matt

El tratamiento de protección satinado mate con elevado efecto antideslizante ofrece una resistencia elevada frente a determinados desinfectantes para manos





Minatol Cira Matt



Valor pH (concentrado): 7-8

Componentes importantes:

Polímeros, Ceras, Solvente, Tensioactivos, Conservantes, Colorante

Dosificación recomendada:



Tratamiento de protección

Sin diluir

METHODS
finder



APLICACIÓN

- El tratamiento de protección satinado mate
- Para el tratamiento de revestimientos de suelo duros y elásticos (PVC, linóleo, piedra natural y artificial, etc.)
- Elevado efecto antideslizante

PROPIEDADES

- A base de polímeros y cera
- Mate a satinado mate
- La difusión del vapor de agua permanece garantizada
- Forma una película protectora resistente al agua que se puede pulir
- Mayor resistencia frente a ACO-derm V, así como AHD 2000 (desinfección alcohólica de manos)

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar
- No adecuado para revestimientos de suelo sensibles al agua y a la humedad (p. ej., anhidrido), exteriores y espacios húmedos
- Tratar los revestimientos de suelo porosos con Porosol antes de la aplicación
- No adecuado para suelos sintéticos con superficie estructurada
- Aplicación a temperaturas de 15-25 °C y con 30-70 % Hr
- Antes de cada aplicación se debe comprobar que el revestimiento tiene un pH neutro

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Recubrimiento (tratamiento de protección)

El suelo debe estar libre de recubrimientos previos, limpio y seco (humedad residual <3 %, método CM). Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspirarlo en seco. Aplicar el producto protector por secciones en 2-3 capas finas. Dejar secar bien el suelo entre las capas (mín. 60 min.). Si es necesario, pulir en seco con el disco de pulido después del secado completo (2-3 días).

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.