



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Recubrimientos

## Wetrok Mepol HM

El tratamiento de protección satinado mate





# Wetrok Mepol HM



**Valor pH (concentrado):** 8-9

**Componentes importantes:**

Polímeros, Ceras, Solvente, Tensioactivos, Conservantes

**Dosificación recomendada:**



**Tratamiento de protección**

Sin diluir

METHODS  
finder



## APLICACIÓN

- El tratamiento de protección satinado mate
- Para el tratamiento de revestimientos de suelo duros y elásticos (PVC, linóleo, piedra natural y artificial, etc.)
- Respetuoso con las personas y el medio ambiente, distinguido con el sello EMICODE EC1 Plus (muy bajas emisiones)

## PROPIEDADES

- A base de polímeros y cera
- Mate a satinado mate
- La difusión del vapor de agua permanece garantizada
- Forma una película protectora resistente al agua que se puede pulir
- EMICODE EC1 Plus - muy bajas emisiones

## ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar
- No adecuado para revestimientos de suelo sensibles al agua y a la humedad (p. ej., anhidrido), exteriores y espacios húmedos
- Tratar los revestimientos de suelo porosos con Porosol antes de la aplicación
- Aplicación a temperaturas de 15-25 °C y con 30-70 % Hr
- Antes de cada aplicación se debe comprobar que el revestimiento tiene un pH neutro

## MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

### Recubrimiento (tratamiento de protección)

El suelo debe estar libre de recubrimientos previos, limpio y seco (humedad residual <3 %, método CM). Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspirarlo en seco. Aplicar el producto protector por secciones en 2-3 capas finas. Dejar secar bien el suelo entre las capas (mín. 60 min.). Si es necesario, pulir en seco con el disco de pulido después del secado completo (2-3 días).

## ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.