



TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Pinnoitteet

Wetrok Stoner

Kivipintojen erikoisaine suojakäsittelyihin, kehitetty hieman huokoisille luonnon- ja tekokivipinnoitteille





Wetrok Stoner



pH-arvo (Tiiviste): 8–9

Tärkeät ainesosat:

Polymeerit, Vahat, emäsiukoiset hartsit,
Liutainaineet, Tensidit, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Sumutepuhdistus

3–5 l / 10 l



Suojakäsittely

Laimentamattomana

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- kivipintojen erikoisaine suojakäsittelyihin
- kehitetty hieman huokoisille luonnon- ja tekokivipinnoille
- kovien ja joustavien lattiapinnoitteiden (PVC, linoleumi, luonnon- ja tekokivet jne.) käsittelyyn

OMINAISUUDET

- polymeeri- ja vahapohjainen
- korkeakiiltainen
- vesihöyrydiffuusio säilyy
- muodostaa kiillotettavan vedenkestävän suoja-/hoitokalvon

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- ei sovellu vettä ja kosteutta kestävämmille lattiapinnoille (esim. anhydriitti), ulkoalueille eikä märkätiloihin
- käsittele huokoiset lattiapinnoitteet Porosolilla ennen puhdistusta
- lämpötila käsittelyn aikana 15–25 °C ja suhteellinen kosteus 30–70 %
- ennen jokaista käyttökertaa on varmistettava, että päällysteen pH on neutraali

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Pinnoitus (suojaus)

Lattianpäällysteessä ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava puhdas ja kuiva (jäännöskosteus < 3 %, CM-mittausmenetelmä). Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta. Anna lattian kuivua hyvin kerrosten välillä (väh. 60 min). Kun lattia on kuiva (2–3 päivän kuluttua), kiillota se tarvittaessa kiillotustyyneillä.

Sumutepuhdistus (siivouskoneet)

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Suihkuta hieman puhdistusliuosta ja työstä se heti pyörivin liikkein yhdistelmäkoneella ja punaisella laikalla. Käännä tai vaihda laikka ajoissa. Kuivakiillota tarvittaessa.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.