



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Traitement de protection - Revêtements

Minatol Cira Matt

Traitement de protection satiné aux hautes propriétés antidérapantes - offre une résistance accrue à certains produits désinfectants pour les mains





Minatol Cira Matt



Valeur pH (concentré): 7-8

Ingrédients importants:

Polymères, Cires, Solvants, Tensioactifs, Agent conservateur, Colorant

Recommandation de dosage:



Traitement de protection
non dilué

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- le traitement de protection mat satiné
- pour le traitement des revêtements de sol durs et élastiques (PVC, linoléum, pierres naturelles et artificielles, etc.)
- très antidérapant

PROPRIÉTÉS

- à base de polymère et de cire
- de mat à mat satiné
- La diffusion de vapeur reste garantie
- forme un film de protection et d'entretien polissable et résistant à l'eau
- résistance accrue à ACO-derm V et AHD 2000 (désinfection des mains à base d'alcool)

ATTENTION

- bien agiter avant emploi
- ne convient pas aux revêtements de sols sensibles à l'eau et à l'humidité (p. ex. anhydride), aux zones mouillées et aux zones situées à l'extérieur
- traiter les revêtements de sol poreux avec Porosol avant d'utiliser ce produit
- inapproprié pour les sols en plastique à surface grenue
- application à des températures de 15 à 25 °C et à 30-70 % d'humidité relative
- avant chaque utilisation, vérifier qu'il s'agit bien d'un revêtement au pH neutre

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Enduisage (traitement de protection)

Le revêtement de sol doit être exempt de tout revêtement ancien et doit être propre et sec (humidité résiduelle <3 %, méthode CM). Dépoussiérer/aspirer à sec un revêtement de sol. Appliquer 2-3 fines couches du produit de protection par section. Bien laisser sécher le sol entre les couches (60 minutes au minimum). Si nécessaire, polir à sec avec un pad de polissage après séchage intégral (2-3 jours).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. À protéger contre le gel.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.