SCHEDA PRODOTTO

Trattamento protettivo - Rivestimenti

Mepol HX

Il trattamento protettivo lucido e resistente ai disinfettanti per le mani, per pavimenti con protezione antiscivolo a norma DIN 18032

Mepol HX

pH (Concentrato): 8–9

Ingredienti importanti:
Polimeri, Cera, Solvente, Tensioattivi, Conservanti

Dosaggio consigliato:

Trattamento protettivo
non diluito

Trovatori di METODI

IMPIEGO

- trattamento protettivo resistente ai disinfettanti per le mani
- per il trattamento di pavimenti duri ed elastici (PVC, Linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.)

CARATTERISTICHE

- a base di polimeri e cera
- DIN 18032, elevata protezione antiscivolo
- aspetto lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- resistente a quasi tutti i disinfettanti per le mani a base alcolica
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua

AVVERTENZE

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- i pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol
- resistente ai disinfettanti a seconda del prodotto per la disinfezione
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70%
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Applicazione di prodotti di rivestimento (trattamento protettivo)

Il pavimento deve essere pulito e asciutto (umidità residua <3%, metodo CM), e non devono essere presenti vecchi rivestimenti. Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento. Distribuire il prodotto in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tra l'applicazione di una striscia e l'altra, lasciare asciugare bene il pavimento (almeno 60 min.). Se necessario, lucidare a secco con un pad per lucidatura una volta completata l'asciugatura (2-3 giorni).

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.