



SCHEDA PRODOTTO

Trattamento protettivo - Rivestimenti

Mepol Ohm

Il trattamento protettivo per pavimenti antistatici/conduktiviti - con funzionalità che dura nel tempo





Mepol Ohm



pH (Concentrato): 8-9

Ingredienti importanti:

Polimeri, Cera, Solvente, Tensioattivi,
Conservanti, Additivo conduttivo

Dosaggio consigliato:



Trattamento protettivo
non diluito

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- trattamento protettivo antistatico/conduttivo
- per il trattamento di pavimenti elastici e non, con funzione antistatica/conduttiva
- funzionalità che dura nel tempo anche effettuando regolare pulizia quotidiana

CARATTERISTICHE

- soddisfa i requisiti stabiliti dalle norme IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, e IEC/TS 60079-32-1 (test eseguiti & attestazione rilasciata da parte di un ente di ispezione accreditato)
- a base di polimeri e cera
- aspetto satinato lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata

BUONO A SAPERSI

- Rivestimento protettivo migliora la capacità conduttiva/dissipativa del pavimento (in conformità con la misurazione della resistenza del sistema stabilita dalla norma IEC 61340-4-5)
- Si consiglia di effettuare la pulizia cattura polvere quotidiana con Masslin e, se necessario, il lavaggio manuale con Libero 1% o Granufloor 1 stick in 20 l d'acqua

AVVERTENZE

- agitare bene prima dell'uso
- non esporre il prodotto a temperature < inferiori a 10 °C
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70%
- per la pulizia quotidiana non utilizzare prodotti acidi (< pH 7)
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Applicazione di prodotti di rivestimento (trattamento protettivo)

Il pavimento deve essere pulito e asciutto (umidità residua <3%, metodo CM), e non devono essere presenti vecchi rivestimenti. Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento. Distribuire il prodotto in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tra l'applicazione di una striscia e l'altra, lasciare asciugare bene il pavimento (almeno 60 min.). Se necessario, lucidare a secco con un pad per lucidatura una volta completata l'asciugatura (2-3 giorni).

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità (non aperto): 15 Mesi