



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Ochrona - Środki powłokowe

Wetrok Stoner

Specjalistyczny środek do ochrony powierzchni kamiennych, odpowiedni zwłaszcza do lekko porowatych wykładzin z kamienia naturalnego i sztucznego





Wetrok Stoner



Wartość pH (koncentrat): 8–9

Główne składniki:

Polimery, Wosk, żywice rozpuszczalne w alkaliach, Rozpuszczalnik, Środki powierzchniowo czynne, Środki konserwujące

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie ze spryskiwaniem

3 l–5 l/10 l



Ochrona

środek nierozcieńczony

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- specjalistyczny środek do ochrony powierzchni kamiennych
- odpowiedni zwłaszcza do lekko porowatych wykładzin z kamienia naturalnego i sztucznego
- do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień naturalny i sztuczny itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- na bazie polimeru i wosku
- wysoki połysk
- nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
- tworzy wodoodporną powłokę ochronną / konserwacyjną, którą można polerować

UWAGA

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć (np. anhydryt) oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych
- przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować Porosol
- nakładać w temperaturze 15–25°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30–70%
- przed każdym zastosowaniem upewnić się, że powłoka ma neutralne pH

ZAŁECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie ze spryskiwaniem (aerozolami do czyszczenia)

Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Spryskać powierzchnię niewielką ilością roztworu i natychmiast rozpocząć czyszczenie szorówką jednotarczową z czerwonym padem, wykonując koliste ruchy. W porę odwrócić lub wymienić pad. W razie potrzeby wypolerować na sucho.

powlekanie (nakładanie powłoki ochronnej)

Wykładzina podłogowa musi być pozbawiona starych powłok, czysta i sucha (wilgoć reszkowa <3%, metoda CM). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2–3 cienkich warstwach. Między kolejnymi cyklami pozostawić podłogę do wyschnięcia (min. 60 min). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2–3 dni) wypolerować padem do polerowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15–25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.