



PRODUKT DATABLAD

Skyddsbehandling - Skyddsbehandlingar

Wetrok Mepol 2000

Miljövänlig skyddsbehandling fri från metallsalter





Wetrok Mepol 2000



pH-värde (koncentrat): 7–8

Viktiga ingredienser:

Polymerer, Vax, alkalilösliga hartser,
Lösningsmedel, Tensider, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling
utspädd

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- skyddsbehandling utan metallsalter
- för behandling av hårda och elastiska golv (PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

EGENSKAPER

- på polymer- och vaxbas
- ger sidenglans till höggglans
- vattenångans diffusion garanteras
- skyddsprodukt fri från tungmetaller
- miljövänlig, eftersom den är fri från metallsalter och fluorpolymerer
- bildar en polerbar, vattenbeständig, skyddande skötselbeläggning

OBSERVERA

- omskakas väl före användning
- lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar (t.ex. anhydrit), utomhus eller i våtrum
- behandla porösa golv med Porosol före denna behandling
- applicera vid temperaturer på 15-25 °C och 30-70 % RF
- före varje användning ska du säkerställa att beläggningen är pH-neutral

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Beläggning (skyddsbehandling)

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar, rent och torrt (<3 % restfukt, CM-metoden). Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Låt golvet torka mellan strykningarna (minst 60 min.). Polera vid behov med poleringsrondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.