



PRODUKT DATABLAD

Skyddsbehandling - Skyddsbehandlingar

Wetrok Mepol Ohm

Skyddsbehandling för statiskt avledande/ledande golv - med långvarig verkan





Wetrok Mepol Ohm



pH-värde (koncentrat): 8–9

Viktiga ingredienser:

Polymerer, Vax, Lösningssmedel, Tensider, Konserveringsmedel, Statiskt ledande additiv

Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling
utspädd

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- statiskt avledande/ledande skyddsbehandling
- för behandling av statiskt ledande/avledande hårda och elastiska golv
- långvarig verkan även vid regelbunden daglig rengöring

EGENSKAPER

- uppfyller kraven enligt standarden IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 och IEC/TS 60079-32-1 (testat & bekräftat från ett ackrediterat inspektionsorgan)
- på polymer- och vaxbas
- matt till sidenmatt
- vattenångans diffusion garanteras

BRA ATT VETA

- Skyddsbeläggningen förbättrar golvet antistatiska/statiskt ledande egenskaper (enligt mätning av systemmotstånd enligt IEC 61340-4-5)
- Rekommendation av daglig rengöring dammbindande torkning med Masslinn, vid behov våttorkning med Libero 1 % eller Granufloor 1 ampull per 20 l vatten

OBSERVERA

- omskakas väl före användning
- skydda mot temperaturer <10 °C
- applicera vid temperaturer på 15-25 °C och 30-70 % RF
- Utför inte den dagliga rengöringen med sura produkter (< pH 7)
- före varje användning ska du säkerställa att beläggningen är pH-neutral

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Beläggning (skyddsbehandling)

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar, rent och torrt (<3 % restfukt, CM-metoden). Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Låt golvet torka mellan strykningarna (minst 60 min.). Polera vid behov med poleringsrondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet (öppnad): 15 Månader