Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundendienst 0848 81 81 81, Service Zentrale 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.ch, www.wetrok.com

Informationsblatt: Wetrok Mepol Ohm Ω

Produktebeschrieb

- Produkt Mepol Ohm ist eine Schutzbehandlung für leitfähige (Durchgangswiderstand $\leq 10^6\ \Omega$) und ableitfähige (Durchgangswiderstand $10^6 – 10^9\ \Omega$) Bodenbeläge
- Beschichtung erfüllt die Anforderung der Norm IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 und IEC/TS 60079-32-1
- bildet einen (ab)leitfähigen Schutz- und Pflegefilm, welcher die (Ab)Leitfähigkeit des Bodens erhält
- Die Schutzschicht verbessert die (Ab)Leitfähigkeit des Bodens (gemäss Messung des Systemwiderstandes nach IEC 61340-4-5)
- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet

Lagerung

- Im Originalbehälter an einem kühlen (15-25°C), gut gelüfteten Ort lagern.
- Vor Temperaturen unter 10°C schützen!
- Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Empfohlene Anwendungsmethoden: Schutzbehandlung

- Boden muss zwingend frei von alten Beschichtungen und trocken sein.
- Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen.
- Schutzprodukt abschnittweise in 2 - 3 dünnen Anstrichen auftragen. Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen.
- Vollständige Austrocknung: 2-3 Tage
- Auftragen bei Temperaturen von 15-25°C und 30-70% rF (Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten!)
- Die Ableit-/Leitfähigkeit des Bodenbelages vor dem Auftragen überprüfen.
- Vor Gebrauch schütteln!

Unterhaltsreinigung

- Die Unterhaltsreinigung kann mit jedem marktüblichen Unterhaltsreiniger durchgeführt werden. ***WICHTIG: keine Reiniger mit Lösungsmitteln! Keine sauren Reinigungsmittel verwenden (pH <7)***
- Empfehlung der täglichen Reinigung staubbindend Wischen mit Masslin, bei Bedarf nasswischen mit Libero 1% oder Granufloor 1 Stick auf 20 L Wasser

---

Ich bestätige, dass ich das Informationsblatt „Wetrok Mepol Ohm Ω„ gelesen und verstanden habe. Insbesondere die Hinweise zur Temperatursensitivität, Methode und Unterhaltsreinigung.

Firma	
Name, Vorname	
Ort, Datum	
Lot.nr	