Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Telefon +41 (0)43 255 51 51, Telefax +41 (0)43 255 53 79
Kundendienst 0848 81 81 81, Service Zentrale 0848 83 83 83
info@wetrok.ch, www.wetrok.ch, www.wetrok.com

Fiche technique : Wetrok Mepol Ohm Ω

Description de produit

- Le produit Mepol Ohm est un traitement de protection pour les revêtements de sol conducteurs (résistance de contact $\leq 10^6\ \Omega$) et dissipatifs (résistance de contact $10^6 – 10^9\ \Omega$).
- La couche de protection répond aux exigences de la norme IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, et CEI/TS 60079-32-1
- Forme un film de protection et d'entretien conducteur/dissipatif, qui maintient la capacité conductrice/dissipative du plancher.
- La couche de protection améliore la capacité conductrice/dissipative du plancher (selon la mesure de la résistance du système conformément à la norme IEC 61340-4-5).
- À base de polymère et de cire
- De mat à satiné mat
- La diffusion de la vapeur d'eau est garantie

Stockage

- A stocker dans le bidon d'origine, dans un endroit frais (15-25°C) et bien ventilé.
- Protéger des températures inférieures à 10°C !
- Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Méthodes d'application recommandées : Traitement de protection

- Le sol doit être exempt de toute ancienne couche de protection et doit être sec.
- Essuyage par dépoussiérage / aspiration de la poussière du revêtement de sol.
- Appliquer, par section, 2-3 fines couches de produit de protection. Au moins 60 minutes de temps de séchage entre les couches.
- Séchage complet : 2-3 jours
- Application à des températures de 15-25°C et 30-70% rh (ne pas appliquer lors de températures inférieures à 10°C !)
- Vérifier la conductivité / effet dissipatif du revêtement de sol avant l'application.
- Bien agiter avant l'emploi !

Nettoyage d'entretien

- Le nettoyage d'entretien peut être effectué avec n'importe quel détergent d'entretien disponible dans le commerce. **IMPORTANT : Ne pas utiliser de détergent contenant des solvants ! Ne pas utiliser de de produit de nettoyage acide *(pH <7)***
- Recommandation pour le nettoyage quotidien: dépoussiérage du sol avec Masslin; si nécessaire, un essuyage humide avec 1 stick de Libero 1% ou de Granufloor pour 20 l d'eau

---

Je confirme avoir lu et compris la fiche technique « Wetrok Mepol Ohm Ω ». En particulier les indications sur la sensibilité à la température, sur la méthode et le nettoyage d'entretien.

Entreprise	
Nom, prénom	
Lieu, date	
N° de lot	