PRODUKTOVÝ LIST

Ochranný prostředek - Povrchové úpravy

Wetrok Mepol 2000

Ekologicky šetrný ochranný prostředek bez obsahu kovových solí



Wetrok Mepol 2000



Hodnota pH (Koncentrát): 7–8

Důležité obsažené látky:
polymery, vosky, pryskyřice rozpustné v alkáliích, rozpouštědlo, tenzidy, konzervační prostředek

Doporučené dávkování:

Ochranný prostředek
v nezředěném stavu

METHODS finder

POUŽITÍ

- ochranný prostředek bez obsahu kovových solí
- k ošetřování tvrdých a pružných podlahových krytin (PVC, linoleum, přírodní a umělé kameny atd.)

VLASTNOSTI

- na polymerové a voskové bázi
- hedvábně až vysoce lesklé
- difúze vodní páry zůstává zaručena
- ochranný výrobek neobsahující těžké kovy
- šetrné k životnímu prostředí, protože neobsahuje soli kovů, fluoropolymery
- vytváří ochranný a ošetřující film s možností leštění, odolný vůči vodě

RESPEKTOVAT

- před použitím dobře protřepejte
- není vhodný na podlahové krytiny citlivé na vodu a vlhkost (např. anhydrit), venkovní prostory a vlhké zóny
- před použitím přípravku Porosol proveďte ošetření porézních podlahových krytin
- nanášejte při teplotách 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 30-70 %
- před každým použitím se přesvědčte, zda je krytina pH neutrální

DOPORUČENÁ APLIKACE

Nanášení (ochranná úprava)

Podlahová krytina musí být zbavena starých nátěrů, čistá a suchá (zbytková vlhkost <3 %, metoda CM). Otřete prach z podlahové krytiny/vysajte ji nasucho. Ochranný produkt nanášejte po úsecích ve 2 až 3 tenkých nátěrech. Mezi jednotlivými nátěry nechejte podlahu dobře vyschnout (min. 60 min.). V případě potřeby po úplném vyschnutí (2-3 dny) vyleštěte nasucho lešticím padem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.