



PRODUKT DATABLAD

Beskyttelsesbehandling - Coatinger

Mepol 2000

Den miljøvenlige beskyttelsesbehandling fri for metalsalte





Mepol 2000



pH-værdi (koncentrat): 7–8

Vigtige indholdsstoffer:

Polymerer, Voks, alkaliopløselige harpikser, Opløsningsmiddel, Tensider, Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Beskyttelsesbehandling

ufortyndet

Forbrug (2 lag)

1 liter produkt rækker til ca. 20 m²

METHODS
finder



ANVENDELSE

- beskyttelsesbehandlingen fri for metalsalte
- til behandling af hårde og elastiske gulvbelægninger (PVC, linoleum, natur- og kunststen osv.)

EGENSKABER

- polymer- og voksbaseret
- silke- til højglans
- vanddamp kan stadig diffundere
- beskyttelsesprodukt fri for tungmetaller
- miljøvenlig, da fri for metalsalte, fluorpolymerer
- danner en vandfast beskyttelses- og plejefilm, som kan poleres

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- rystes godt før brug
- ikke egnet til gulvbelægninger, der er følsomme overfor vand og fugtighed (f.eks. anhydrit), udendørsområder og vådområder
- porøse gulvbelægninger skal først behandles med Porosol
- påfør ved temperaturer på 15-25°C og 30-70% RF
- før hver brug skal det sikres, at belægningen er pH-neutral

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Overfladebehandle (beskyttelsesbehandling)

Gulvbelægningen skal være fri for gamle belægninger, ren og tør (< 3% restfugtighed, CM-metode). Gulvbelægningen skal aftørres/tørsuges støvbindende. Påfør beskyttelsesproduktet i afsnit i 2-3 tynde lag. Lad gulvet tørre godt mellem påføringerne (min. 60 min.). Efter behov tørpoleres med en poleringspad efter fuldstændig udtørring (2-3 dage).

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.