PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Beschichtungen

Wetrok Polish

Der Holzspezialist unter den Schutzbehandlungen



Wetrok Polish









pH-Wert (Konzentrat): 7.5–8.5

Wichtige Inhaltsstoffe:
Polymere, Wachse, alkalilösliche Harze, Lösungsmittel, Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Schutzbehandlung
unverdünnt



Sprayreinigung
3 l/10 l

METHODEN Finder

EINSATZ

- der Holzspezialist unter den Schutzbehandlungen
- zur Behandlung von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen (Parkett, Kork, Urphen, Steinholz etc.)

EIGENSCHAFTEN

- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz-/Pflegefilm
- leicht parfümiert

ZU BEACHTEN

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Beschichten (Schutzbehandlung)

Bodenbelag muss frei von alten Beschichtungen, sauber und trocken sein (<3% Restfeuchte, CM Methode). Bodenbelag staubbindend wischen/trocken saugen. Schutzprodukt abschnittweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen. Zwischen den Anstrichen Boden gut trocknen lassen (mind. 60 Min.). Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3Tage) mit Polierpad trocken polieren.

Sprayreinigen (Cleanern)

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Wenig Reiniger aufsprühen und sofort mit Einscheibenmaschine und rotem Pad kreisförmig verarbeiten. Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln. Bei Bedarf trocken polieren.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.