



PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Porenfüller

Wetrok Porosol

Der Porenfüller für nachhaltige Schutzbehandlungen





Wetrok Porosol

EINSATZ

- der Porenfüller für nachhaltige Schutzbehandlungen mit langlebiger Wirkung
- zur Behandlung von allen porösen Oberflächen (Natur- und Kunststeine, Asphalt, Hartbeton, Grobkeramik, Steinholz, Linoleum, etc.)
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC2 (emissionsarm)

EIGENSCHAFTEN

- verschliesst die Poren von Belägen
- verbessert die Reinigungsfähigkeit
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- semipermanent (nur schwer entfernbar)
- Nässeeffekt (Farbvertiefung)
- EMICODE EC2 - emissionsarm
- gut geeignet für Minergie-Eco (Ecobau cert. eco2)

GUT ZU WISSEN

- reduziert die Trocknungszeit de Bodens, sowie den Verbrauch an Beschichtungsmittel auf älteren Linoleumboden
- Verbrauch: 25 - 50 g/m²

ZU BEACHTEN

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Poren füllen (Schutzbehandlung)

Bodenbelag muss frei von alten Beschichtungen, saugend/porös und absolut trocken sein (<3% Restfeuchte, CM-Methode). Bodenbelag staubbindend wischen/trocken saugen. Porenfüller mit Auftragsgerät vollflächig dünn auftragen. Produkt muss eindringen. Überschüssiges Produkt abziehen. Trocknungszeit: mind. 2h.

Wichtig: Mit Wassertest die Porenfüllung prüfen. Beläge mit einem geeigneten Beschichter behandeln.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.



pH-Wert (Konzentrat): 7.8–8.8

Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, Lösungsmittel, Tenside, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Porenfüllung
unverdünnt

METHODEN
Finder

