FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Recubrimientos

Wetrok Mepol HX

El tratamiento de protección de alto brillo resistente a los desinfectantes para manos para revestimientos de suelo antideslizantes según DIN 18032

Wetrok Mepol HX

Valor pH (concentrado): 8–9

Componentes importantes:
Polímeros, Ceras, Solvente, Tensioactivos, Conservantes

Dosificación recomendada:

Tratamiento de protección
Sin diluir

METHODS finder

APLICACIÓN

- El tratamiento de protección resistente a los desinfectantes para manos
- Para el tratamiento de revestimientos de suelo duros y elásticos (PVC, linóleo, piedra natural y artificial, etc.)

PROPIEDADES

- A base de polímeros y cera
- DIN 18032, elevado efecto antideslizante
- Brillo intenso
- La difusión del vapor de agua permanece garantizada
- Altamente resistente a los desinfectantes para manos basados en alcohol
- Forma una película protectora resistente al agua que se puede pulir

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar
- No adecuado para revestimientos de suelo sensibles al agua y a la humedad (p. ej., anhídrido), exteriores y espacios húmedos
- Tratar los revestimientos de suelo porosos con Porosol antes de la aplicación
- Resistencia a los desinfectantes en función del producto desinfectante
- Aplicación a temperaturas de 15-25 °C y con 30-70 % Hr
- Antes de cada aplicación se debe comprobar que el revestimiento tiene un pH neutro

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Recubrimiento (tratamiento de protección)

El suelo debe estar libre de recubrimientos previos, limpio y seco (humedad residual <3 %, método CM). Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspirarlo en seco. Aplicar el producto protector por secciones en 2-3 capas finas. Dejar secar bien el suelo entre las capas (mín. 60 min.). Si es necesario, pulir en seco con el disco de pulido después del secado completo (2-3 días).

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.