KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Ochrona - Środki powłokowe

Minatol Cira Matt

Półmatowa ochrona o wysokich właściwościach antypoślizgowych – zapewnia zwiększoną odporność na niektóre środki do dezynfekcji rąk



Minatol Cira Matt



Wartość pH (koncentrat): 7–8

Główne składniki:
Polimery, Wosk, Rozpuszczalnik, Środki powierzchniowo czynne, Środki konserwujące, Barwnik

Zalecane dozowanie:

Ochrona
środek nierozcieńczony

METHODS finder

ZASTOSOWANIE

- ochrona półmatowa
- do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień naturalny i sztuczny itd.)
- bardzo dobre właściwości antypoślizgowe

WŁAŚCIWOŚCI

- na bazie polimeru i wosku
- powłoka matowa do półmatowej
- nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
- tworzy wodoodporną powłokę zabezpieczającą i konserwacyjną, którą można polerować
- zwiększona odporność na ACO-derm V, jak również AHD 2000 (środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu)

UWAGA

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć (np. anhydryt) oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych
- przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować Porosol
- nie nadaje się do podłóg z tworzyw sztucznych o ziarnistej powierzchni
- nakładać w temperaturze 15-25°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30-70%
- przed każdym zastosowaniem upewnić się, że powłoka ma neutralne pH

ZALECANE METODY UŻYCIA

powlekanie (nakładanie powłoki ochronnej)

Wykładzina podłogowa musi być pozbawiona starych powłok, czysta i sucha (wilgoć resztkowa <3%, metoda CM). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Między kolejnymi cyklami pozostawić podłogę do wyschnięcia (min. 60 min). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować padem do polerowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesięcy

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.