



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Ochrona - Środki powłokowe

Wetrok Mepol HX

Odporna na środki dezynfekcyjne do rąk ochrona antypoślizgowych wykładzin podłogowych, zgodna z normą DIN 18032, wysoki połysk





Wetrok Mepol HX



Wartość pH (koncentrat): 8–9

Główne składniki:

Polimery, Wosk, Rozpuszczalnik, Środki powierzchniowo czynne, Środki konserwujące

Zalecane dozowanie:



Ochrona
środek nierozcieńczony

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- ochrona odporna na środki dezynfekcyjne do rąk
- do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień naturalny i sztuczny itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- na bazie polimeru i wosku
- DIN 18032, wysokie właściwości antypoślizgowe
- wysoki połysk
- nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
- wysoka odporność na środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
- tworzy wodoodporną powłokę zabezpieczającą i konserwacyjną, którą można polerować

UWAGA

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć (np. anhydryt) oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych
- przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować Porosol
- odporność na środki dezynfekcyjne w zależności od produktu dezynfekującego
- nakładać w temperaturze 15-25°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30-70%
- przed każdym zastosowaniem upewnić się, że powłoka ma neutralne pH

ZALECANE METODY UŻYCIA

powlekanie (nakładanie powłoki ochronnej)

Wykładzina podłogowa musi być pozbawiona starych powłok, czysta i sucha (wilgoć reszkowa <3%, metoda CM). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Między kolejnymi cyklami pozostawić podłogę do wyschnięcia (min. 60 min). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować padem do polerowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.