



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Ochrona - Środki powłokowe

Polish

Specjalistyczny środek do ochrony powierzchni drewnianych





Polish



Wartość pH (koncentrat): 7.5–8.5

Główne składniki:

Polimery, Wosk, żywice rozpuszczalne w alkaliach, Rozpuszczalnik, Środki powierzchniowo czynne, Substancje zapachowe, Środki konserwujące

Zalecane dozowanie:



Ochrona

środek nierozcieńczony



Czyszczenie ze spryskiwaniem

3 l/10 l

Ochrona przed zużyciem (parkiet zabezpieczony)

1 litr produktu wystarcza na ok. 50 m².

Obróbka ochronna przed zużyciem (nieuszczelniony parkiet, 2 warstwy)

1 litr produktu wystarcza na ok. 20 m².

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- specjalistyczny środek do ochrony powierzchni drewnianych
- do drewna i drewnopodobnych wykładzin podłogowych (parkiet, korek, tworzywo urphen, skałodrzew itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- na bazie polimeru i wosku
- powłoka matowa do półmatowej
- nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
- tworzy wodoodporną powłokę ochronną / konserwacyjną, którą można polerować
- lekko perfumowany

UWAGA

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- nie nadaje się do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych
- nakładać w temperaturze 15-25°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30-70%
- przed każdym zastosowaniem upewnić się, że powłoka ma neutralne pH

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie ze spryskiwaniem (aerozolami do czyszczenia)

Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Spryskać powierzchnię niewielką ilością roztworu i natychmiast rozpocząć czyszczenie szorówką jednotarczową z czerwonym padem, wykonując koliste ruchy. W porę odwrócić lub wymienić pad. W razie potrzeby wypolerować na sucho.

powlekanie (nakładanie powłoki ochronnej)

Wykładzina podłogowa musi być pozbawiona starych powłok, czysta i sucha (wilgoć reszkowa <3%, metoda CM). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Między kolejnymi cyklami pozostawić podłogę do wyschnięcia (min. 60 min). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować padem do polerowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.