



# Produktdatablad Mepol Ohm $\Omega$

V 01 / 2021-03-01

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Mepol Ohm Ω

## Beläggning



### Doseringsrekommendation:



**Skyddsbehandling**  
utspädd

### Produktfakta:

avledande /ledande skyddsbehandling  
långvarig funktionalitet även vid regelbunden daglig rengöring

### Användningsområde:

För behandling av ledande/ avledande a golv och hårda och elastiska golv som är lämpade för beläggningar.

### Bra att veta:

bildar en avledande/ledande skydds- och skötselbeläggning som bevarar golvets avledande/ledande egenskaper, Skyddsbeläggningen förbättrar golvets avledande/ledande egenskaper (enligt mätning av systemmotstånd enligt IEC 61340-4-5).

Wetrok rekommenderar Granufloor för den dagliga rengöringen. Utför inte den dagliga rengöringen med sura produkter (<pH 7)!

Skydda mot temperaturer under 10 °C! Omskakas väl före användning!  
Applicera vid temperaturer på 15–25 °C och 30–70 % RF.

### Egenskaper:

uppfyller kraven enligt standarden IEC/TS 60079-32-1, IEC 61340-5-1 och IEC 61340-6-1 (bekräftat från ett ackrediterat inspektionsorgan)  
på polymer- och vaxbas  
matt till sidenmatt  
vattenångans diffusion garanteras

### pH-värde koncentrat:



### Viktiga innehållsämnen:

Polymerer, vaxer, lösningsmedel, tensider, konserveringsmedel, ledande tillsats

### Förvaring/hållbarhet:

Förvaras i originalbehållaren på en sval (15–25 °C), välventilerad plats.  
Skydda mot temperaturer under 10 °C. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Hållbarhet (öppnad): 12 månader.

### Rekommenderat användningsätt:

#### Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt.  
Våttorka/torrdamsug golvet för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2–3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Låt torka helt i 2–3 dagar.

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golv tillverkaren ska följas.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, tel. +43 800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 72 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

